

## Aqualine Optima Spray

### Description du produit

#### Type

Ceci est un antifouling autolissant. Basé sur un système de liant unique.

#### Caractéristiques et bénéfices

Ceci est un produit haute performance procurant une excellente protection antifouling. Fourni en spray pour une application aisée.

#### Domaine d'utilisation

S'utilise sur les embases, les flaps, les hélices et les parties métalliques légères sous la ligne de flottaison.

### Emballage (type)

	Volume (litres)	Conditionnements (litres)
Aqualine Optima Spray	0.4	0.4

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier selon la réglementation locale en vigueur.

### Données produit

<b>Teintes</b>	gris, noir
<b>Extrait sec volumique</b>	35 ± 2 %
<b>Point d'éclair</b>	Vase clos: -7°C (19,4°F)

### Méthode d'application

#### Consommation par couche

Théorique 14,5 m<sup>2</sup>/l - 7,3 m<sup>2</sup>/l

#### Épaisseur recommandée par couche

<b>Mouillé</b>	43 µm - 85 µm
<b>Sec</b>	15 µm - 30 µm

#### Proportion de mélange (en volume)

Monocomposant

#### Diluant

Jotun Thinner No. 7 / Thinner No. 7

### Temps de séchage

Le temps de séchage augmente lorsque l'épaisseur augmente. La surface doit être sèche et sans contamination avant l'application des couches suivantes. Lancer dans les 9 mois qui suivent l'application. Le bateau doit être bien protégé ou stocké en intérieur s'il n'est pas mis en eau peu après l'application. L'information donnée ne peut être considérée qu'une indication. Le temps exact de séchage et temps avant de repeindre une couche peut être plus court ou plus long, en fonction de la température ambiante, l'épaisseur de la pellicule, la ventilation, l'humidité, le système de peinture en dessous, force mécanique, etc.

**Humidité relative (HR) 50%**

<b>Température du support</b>	23 °C
<b>Sec au toucher</b>	30 min
<b>Dur à cœur</b>	3 h
<b>Intervalle de recouvrement, minimum</b>	20 min
<b>Sec/polymérisé pour immersion</b>	3 h

## Recommandations

### Préparation de la surface

Les surfaces présentant des graisses, des huiles ou toute autre contamination doivent être lavées avec un détergent Jotun Yachting recommandé.

### Pré-traitement

Pour les embases de poupe fraîchement peintes, nettoyer avec du Jotun Thinner N°7. Pour les autres parties métalliques, poncer avec du P150-P180. Pour un meilleur résultat, le substrat doit être propre, sec et exempt de toute contamination. Les surfaces adjacentes ne doivent pas être traitées.

### Primaire

Les substrats nus doivent être traités avec le système primaire recommandé: Vinyl Primer Spray. Antipest peut être utilisé. Se référer à la Fiche Technique, guide d'utilisation des produits Jotun Yachting sélectionnés.

### Finition

Agiter les deux contenants pendant 2 minutes avant utilisation. Utiliser le spray à approximativement 15-25 cm de la surface. Appliquer trois couches. Laisser sécher 30 minutes entre chaque couche. Retourner le contenant et presser le spray pendant 3 secondes pour nettoyer la canule.

### Remarques

Ne pas entreposer directement sous les rayons du soleil et à des températures supérieures à 50°C.

### Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Les emballages doivent être stockés dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution. Garder à l'écart du gel.

### Durée de stockage à 23 °C

Aqualine Optima Spray 24 mois

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

## Santé et sécurité

Veillez respecter les indications écologiques et préventifs affiché sur le récipient.

Une fiche de sûreté de matériel pour le produit a été publié.  
Informations détaillés concernant les risques de santé et sûreté et précautions pour l'utilisation de ce produit sont spécifié dans la fiche de sureté du produit.  
Mesures de secourismes, se référer à la section 4.  
Manipulation en stockage, se référer à la section 7.  
Information de transportation, se référer à la section 14.  
Information régulatrice, se référer à la section 15.

## Responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom) prévaut.