

EasyGloss

Description du produit

Type

Ce produit est une finition alkyde de haute qualité.

Caractéristiques et bénéfices

Finition très brillante avec de très bonnes caractéristiques d'auto-nivelage. Excellente rétention de couleur et de brillant. Prêt à l'application. Séchage rapide. Il offre un excellent pouvoir couvrant.

Domaine d'utilisation

S'utilise comme finition pour une exposition en atmosphère agressive,

Emballage (type)

	Volume (litres)	Conditionnements (litres)
EasyGloss	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5
2.5L: couleur blanche uniquement		

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier selon la réglementation locale en vigueur.

Données produit

Teintes	gammes de couleurs sélectionnées		
Type générique	alkyde		
Extrait sec volumique	39 ± 2 %		
Point d'éclair	35 °C		
COV du produit prêt à l'emploi	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 400 g/l (2007). Ce produit contient au maximum 480 g/l COV.		
COV	490	g/l	US EPA method 24
VOC-Solvent Emission Directive	4,1	g/kg	SED (1999/13/EC)

Méthode d'application

Le produit peut être appliqué par

Brosse: Utiliser une brosse adaptée. Une attention particulière doit être apportée à atteindre les épaisseurs spécifiées.

Rouleau: Utiliser un rouleau adapté. Une attention particulière doit être apportée à atteindre les épaisseurs spécifiées.

consommation par couche

Théorique 13 - 7,8 m²/l

Épaisseur recommandée par couche

Mouillé 75 - 130 μm
Sec 30 - 50 μm

Proportion de mélange (en volume)

Monocomposant

Diluant

Jotun Thinner No. 2

Temps de séchage

Les temps de séchage et de polymérisation sont déterminés à température contrôlée et à une humidité relative de 85%, et à l'épaisseur sèche type du produit.

Température du support	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Sec au toucher	6 h	4 h	2 h	1 h
Dur à cœur	18 h	12 h	6 h	4 h
Intervalle de recouvrement, minimum	32 h	24 h	14 h	10 h

Recommandations

Préparation de la surface

Les surfaces présentant des graisses, des huiles ou toute autre contamination doivent être lavées avec un détergent Jotun Yachting recommandé. Lavage à l'eau douce sous haute pression suivi d'un ponçage au P280-360 si nécessaire. Pour un meilleur résultat, le substrat doit être propre, sec et exempt de toute contamination.

Primaire

Se référer à la Fiche Technique, guide d'utilisation des produits Jotun Yachting sélectionnés.

Enduit

Se référer à la Fiche Technique, guide d'utilisation des produits Jotun Yachting sélectionnés.

Finition

Appliquer deux couches.

Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Les emballages doivent être stockés dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

Durée de stockage à 23 °C

EasyGloss 48 mois

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

Santé et sécurité

Veillez respecter les indications écologiques et préventifs affiché sur le récipient.

Une fiche de sûreté de matériel pour le produit a été publié.
Informations détaillées concernant les risques de santé et sûreté et précautions pour l'utilisation de ce produit sont spécifiés dans la fiche de sûreté du produit.
Mesures de secourismes, se référer à la section 4.
Manipulation en stockage, se référer à la section 7.
Information de transportation, se référer à la section 14.
Information régulatrice, se référer à la section 15.

Responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom) prévaut.