

## EasyPrimer

### Description du produit

#### Type

Ce produit est un primaire alkyde de haute qualité.

#### Caractéristiques et bénéfices

Le produit enduit et se nivèle bien, il ne coule pas et est facile à travailler. Séchage rapide. Il offre un excellent pouvoir couvrant. Offre d'excellentes propriétés de ponçage et de masticage.

#### Domaine d'utilisation

Recommandé comme primaire pour les finitions yachting monocomposant.

### Emballage (type)

	Volume (litres)	Conditionnements (litres)
EasyPrimer	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier selon la réglementation locale en vigueur.

### Données produit

<b>Teintes</b>	gris, blanc		
<b>Brillance</b>	mat (0-35)		
<b>Type générique</b>	alkyde		
<b>Extrait sec volumique</b>	45 ± 2 %		
<b>Densité</b>	1,3	kg/l	
<b>Point d'éclair</b>	36 °C		
<b>COV du produit prêt à l'emploi</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l. Ce produit contient au maximum 500 g/l COV.		
<b>COV</b>	415	g/l	US EPA method 24
<b>VOC-Solvent Emission Directive</b>	335	g/kg	SED (1999/13/EC)

### Méthode d'application

#### Le produit peut être appliqué par

Brosse: Utiliser une brosse adaptée. Une attention particulière doit être apportée à atteindre les épaisseurs spécifiées.

Rouleau: Utiliser un rouleau adapté. Une attention particulière doit être apportée à atteindre les épaisseurs spécifiées.

### Consommation par couche

Théorique 15 m<sup>2</sup>/l - 9 m<sup>2</sup>/l

### Épaisseur recommandée par couche

**Mouillé** 65 µm - 110 µm  
**Sec** 30 µm - 50 µm

### Proportion de mélange (en volume)

Monocomposant

### Diluant

Jotun Thinner No. 2

### Temps de séchage

Les temps de séchage et de polymérisation sont déterminés à température contrôlée et à une humidité relative de 85%, et à l'épaisseur sèche type du produit.

<b>Température du support</b>	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
<b>Sec au toucher</b>	3 h	2.5 h	2 h	1 h
<b>Dur à cœur</b>	24 h	20 h	8 h	6 h
<b>Intervalle de recouvrement, minimum</b>	24 h	20 h	16 h	10 h

## Recommandations

### Préparation de la surface

Les surfaces présentant des graisses, des huiles ou toute autre contamination doivent être lavées avec un détergent Jotun Yachting recommandé. Bien rincer avec de l'eau douce. Pour un meilleur résultat, le substrat doit être propre, sec et exempt de toute contamination.

### Pré-traitement

Approprié pour les surfaces correctement préparées en aluminium, en acier carbone et en bois.

### Primaire

Appliquer deux couches.

### Enduit

Se référer à la Fiche Technique, guide d'utilisation des produits Jotun Yachting sélectionnés.

### Finition

Se référer à la Fiche Technique, guide d'utilisation des produits Jotun Yachting sélectionnés.

### Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Les emballages doivent être stockés dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

### Durée de stockage à 23 °C

EasyPrimer 48 mois

---

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

---

## **Santé et sécurité**

Veillez respecter les indications écologiques et préventifs affiché sur le récipient.

Une fiche de sûreté de matériel pour le produit a été publié.

Informations détaillés concernant les risques de santé et sûreté et précautions pour l'utilisation de ce produit sont spécifié dans la fiche de sureté du produit.

Mesures de secourismes, se référer à la section 4.

Manipulation en stockage, se référer à la section 7.

Information de transportation, se référer à la section 14.

Information régulatrice, se référer à la section 15.

---

## **Responsabilité**

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom) prévaut.